

# TRENNMITTEL **EASYMOLD TR-L 110**

Neuartiges, geruchsarmes Spezialtrennmittel mit Flammpunkt über 60 °C zur Herstellung von Sichtbeton im Fertigteilwerk und auf der Baustelle.

## ANWENDUNG:

- » Fertigteilwerke
- » Ort betonbaustellen
- » Spezialanwendungen im Betonbau

## VORTEILE:

- » Universaltrennmittel
- » Hervorragende Trennwirkung
- » Für Sichtbeton geeignet
- » Korrosionsschutz
- » Niedrigviskos
- » Geringer Verbrauch und leichte Verarbeitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**3CS® EasyMold TR-L 110** ist ein sehr niedrigviskoses Trennmittel auf Basis hochraffinerter Mineralöle und Fettsäuren. Es wurde für den universellen Einsatz im Betonfertigteilwerk sowie auf Baustellen konzipiert. Das speziell formulierte Betontrennmittel **3CS® Easy Mold TR-L 110** gehört zur neuen Linie von Trennmitteln, deren Flammpunkt oberhalb 60 °C liegt. Dadurch entfallen für den Anwender die Auflagen zu Lagerung, Anwendung und Transport, die bei entzündlichen Lösemitteln eingehalten werden müssen. Bei sachgemäßer Anwendung von **3CS® EasyMold TR-L 110** werden Betonoberflächen höchster Güte erzielt, gleichzeitig wird die Schalung geschützt und sauber gehalten.

## VORTEILE

Die niedrige Viskosität von **3CS® EasyMold TR-L 110** ermöglicht eine sparsame Applikation auf der Schalungsoberfläche. Mit **3CS® EasyMold TR-L 110** lassen sich optisch hochwertige Betonoberflächen herstellen. Stahlschalungen werden durch einen Korrosionsschutzinhibitor nachhaltig geschützt. **3CS® EasyMold TR-L 110** ist für Applikation auf vertikalen und horizontalen Oberflächen hervorragend geeignet und sehr gut wischbar.

## VERARBEITUNG

**3CS® EasyMold TR-L 110** wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder Trennmittelautomaten auf die gereinigte Schalung mit einem feinen Sprühnebel aufgetragen. Beim Versprühen muss auf einen ausreichenden Sprühdruck geachtet werden (mindestens 4 Bar). Pfützen und Überschüsse sollten mittels Putzlappen oder Abzieher mit Gummilippe entfernt werden.

Sparsamer Verbrauch und leichte Handhabung in der Applikation sind maßgebende Parameter für eine Lunker- bzw. porenarme Betonoberfläche nach der Entschalung. Bei sachgemäßer Anwendung ist kein negativer Einfluss auf die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (Putze, Anstriche usw.) zu erwarten. Leichte Farbunterschiede des Trennmittels sind Chargenbedingt möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Performance des Produkts oder auf die Oberfläche des Betons.



## LAGERBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate im Original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C lagerfähig. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost und Verunreinigungen schützen. Betontrennmittel sind nicht mit anderen Betontrennmitteln oder Substanzen mischbar!

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern.

## TECHNISCHE DATEN

<b>FARBE</b>		gelblich, transluzent
<b>FORM</b>		flüssig
<b>DICHTE</b>		ca. 0,850 g/cm <sup>3</sup>
<b>GERUCH</b>		charakteristisch
<b>DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH</b>	je nach Anwendung und Schalungsart	1 Liter für 65 - 100 m <sup>2</sup>
<b>WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE (WGK)</b>		2
<b>GISCODE</b>		BTM 30

ARTIKELNUMMER	EINHEIT	VPE
<b>B102021181101</b>	lt	1.000 lt IBC
<b>B102021181111</b>	lt	200 lt Fass
<b>B102021181132</b>	lt	25 lt Kanister
<b>B102021181135</b>	lt	5 lt Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 12.03.2026**

