

CONGUARD HYDRO PAVE 555

Premium Massenhydrophobierungsmittel auf Basis von Fettsäuren und hochwirksamen Additiven für Beton und Betonwaren zur Minimierung primärer und sekundärer Ausblühungen. Für Vorsatz- und Kernbeton einsetzbar.

ANWENDUNG:

- » Betonwarenproduktion
- » Betonrohrerzeugung
- » Fertigteilwerk

VORTEILE:

- » Im Vorsatz- und Kernbeton einsetzbar
- » Reduktion von Primärausblühungen in der Erhärtungsphase
- » Reduktion von Sekundärausblühungen bei externem Wassereintrag
- » Hydrophobierender Effekt
- » Reduktion der Wasseraufnahme
- » Reduziert effektiv Ausblühungen
- » Farbintensivierung
- » Verbessert die Frost- und Tausalzbeständigkeit
- » Erhöht die Früh- und Endfestigkeit
- » Verbesserung der Verdichtungswilligkeit
- » Reduktion der Verdichtungsenergie
- » Raschere Befüllbarkeit der Form


EIGENSCHAFTEN

3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555 ist eine lösemittelfreie, gebrauchsfertige, Hydrophobierungsemulsion für die betonverarbeitende Industrie. **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** basiert auf einer Kombination hochwirksamer Additive. **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** wird dem Beton beigemischt und erreicht dadurch eine dauerhafte Reduzierung der Wasseraufnahme schon während des Aushärtevorgangs und auch danach. Durch die Hydrophobierung der Betonmatrix wird der kapillare Wassertransport im Beton reduziert. Wasser und/ oder gelöste, schädliche Salze können somit wesentlich schwerer in den Beton eindringen, die kapillare Saugwirkung wird drastisch reduziert. Ebenso ist der kapillare Wassertransport aus der Betonmatrix an die Oberfläche signifikant eingedämmt und somit die Neigung von Ausblühungen maßgeblich reduziert. Die Dauerhaftigkeit des Betonsteins wird deutlich erhöht. **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** entfaltet seine Wirksamkeit und damit die Reduktion von Ausblühungen schon in der Trockenkammer und unterstützt in der Erhärtungsphase optimal die Festigkeitsentwicklung. **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** zeigt eine dispergierende Wirkung auf Zementpartikel und Farbpigmente, wodurch eingefärbte Betone gleichmäßiger und intensiver wirken. Durch die verdichtungsfördernden Eigenschaften von **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** wird die Früh- und Endfestigkeit erhöht. Vorversuche werden empfohlen.

VORTEILE

Die einzigartige Rohstoffkombination bewirkt ein deutlich dichteres Betongefüge. Somit wird die Früh- und Endfestigkeit erhöht und die Dauerhaftigkeit gesteigert.

Durch den Einsatz mit **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** entsteht ein hydrophobierender Effekt und die Wasseraufnahme nach Aushärtung des Betons wird reduziert. Dadurch steigt die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Ausblühungen. Das optische Erscheinungsbild des Baustoffs wird nicht beeinflusst. Speziell bei eingefärbten Betonen kann es zu einer Farbvertiefung kommen. Die bauphysikalischen Eigenschaften werden nicht beeinträchtigt, besonders die Atmungsaktivität (sd-Wert) bleibt voll erhalten.



VERARBEITUNG

3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555 wird im Betonmischer nach Beendigung der Mischwasserzugabe beigegeben. Nicht in die trockene Mischung dosieren. Für eine optimierte Umsetzung des Potentials des Zusatzmittels sollte die Betontemperatur über +10 °C liegen und eine ausreichende Mischzeit eingehalten werden. Der empfohlene Dosierbereich liegt zwischen 0,50 – 1,50 % vom Zementgewicht. **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** muss regelmäßig homogenisiert bzw. aufgerührt werden. Keine Druckluft (Luftlanze) zum homogenisieren verwenden.

LAGERBEDINGUNGEN

Die Gebinde sind vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C ist einzuhalten. In originalverschlossenen Gebinden und unter den angegebenen Bedingungen ist **3CS® ConGuard HYDRO PAVE 555** ca. 9 Monate ab Auslieferdatum lagerbar. Auch nach Ablauf des angegebenen Lagerzeitraums ist eine weitere Verwendung des Produkts durchaus möglich. In diesem Fall empfehlen wir jedoch dringend, das Produkt vor der Verwendung auf einen möglichen Bakterien- und Pilzbefall hin zu überprüfen.

BESONDERE LAGER- UND VERBRAUCHSHINWEISE

- Das Produkt an einem möglichst kühlen und dunklen Ort lagern.
- Um eine Kontamination mit Bakterien und Pilzsporen aus der Umgebungsluft zu vermeiden, die Gebinde nur dann öffnen, wenn Produkt entnommen werden soll und danach sofort wieder luftdicht verschließen. Insbesondere bei Kunststoffdeckelfässern ist darauf zu achten, dass kein Schmutz oder Staub aus der Umgebung bei geöffnetem Deckel in die Gebinde fällt. Nach der Produktentnahme die Gebinde bitte sofort wieder fest verschließen.
- Bei der Verwendung von Schöpfwerkzeugen sind diese gründlich zu reinigen und zu trocknen, bevor sie in das Produkt eingetaucht werden.
- Das Produkt nach der ersten Öffnung des Gebindes zügig aufbrauchen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern.

TECHNISCHE DATEN

ZUSAMMENSETZUNG	Hydrophobierung basierend auf Fettsäuren und zusätzlichen Spezialadditiven.
DICHTE	ca. 0,99 g/cm ³
FORM	flüssig
DOSIERUNG	0,50 – 1,50 M-% vom Zementgewicht
FARBE	weiß

ARTIKELNUMMER	EINHEIT	VPE
B322063147051	kg	1.000 kg IBC
B322063147061	kg	200 kg Fass
B322063147082	kg	25 kg Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 09.03.2026**

