

TRENNMITTEL **EASYMOLD MIX P 217 KP+**

Hochwertige lösemittelfreie, leicht abbaubare, universell einsetzbare Trennmittelemulsion für die Betonindustrie zur Herstellung von Sichtbeton im Fertigteilverk und auf der Baustelle.

ANWENDUNG:

- » Fertigteilverke
- » Ortbetonbaustellen
- » Spezialanwendungen im Betonbau

VORTEILE:

- » Für Sichtbeton geeignet
- » Hervorragende Trennwirkung
- » Geruchsmild
- » Kennzeichnungsfrei
- » hoher Korrosionsschutz
- » Niedrigviskos
- » Geringer Verbrauch und leichte Verarbeitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

3CS® EasyMold MIX P 217 KP+ ist eine hochwertige, gebrauchsfertige Trennmittelemulsion. Die Trennung erfolgt auf chemisch/physikalischer Basis. Das neuartige **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** besitzt eine optimierte Trennwirkung und eine gute Haftung auf der Schalung. **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** ist für alle, im Fertigteilverk gebräuchlichen Schalungen geeignet. Mit **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** lassen sich optisch hochwertige Betonoberflächen herstellen. Bei sachgemäßer Anwendung lassen sich effektiv Lunker und Poren verringern. Das Trennmittel besitzt eine hohe biologische Abbaubarkeit und einen hohen Korrosionsschutz für Metallschalungen.

VORTEILE

Die niedrige Viskosität von **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** ermöglicht eine sparsame Applikation auf der Schalungsoberfläche. Mit **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** lassen sich optisch hochwertige Betonoberflächen herstellen. Das nahezu geruchslose **3CS® EasyMold MIX P 217 KP+** ist für Applikation auf vertikalen und horizontalen Oberflächen hervorragend geeignet. Sehr gute Wischbarkeit.

VERARBEITUNG

3CS® EasyMold MIX P 217 KP+ wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder Trennmittelemulsionen auf die gereinigte Schalung mit einem feinen Sprühnebel aufgetragen. Beim Versprühen muss auf einen ausreichenden Sprühdruck geachtet werden (mindestens 4 Bar). Nach einer Abluftzeit (die abhängig von Witterung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, und Luftbewegung ist) resultiert ein wasserfester, transparenter Film auf der Schalung. Pfützen und Überschüsse sollten mittels Putzlappen oder Abzieher mit Gummilippe entfernt werden. Sparsamer Verbrauch und leichte Handhabung in der Applikation sind maßgebende Parameter für eine Lunker bzw. porenarme Betonoberfläche nach der Entschalung.

Bei sachgemäßer Anwendung ist kein negativer Einfluss auf die Haftung von Nachfolgeschichtungen (Putze, Anstriche usw.) zu erwarten. Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen. Leichte Farbunterschiede sind chargenbedingt möglich haben aber keinen Einfluss auf die Performance des Produkts oder die Oberfläche des Betons.



VERARBEITUNG

3CS® EasyMold MIX P 217 KP+ sollte regelmäßig vor Gebrauch homogenisiert werden. Die Eignung für die jeweilige Schalungsart (z.B. Holz, Metall, Gummi, PU usw.) oder lackierte Schalungen sowie Schaumstoffe wie z.B. Styropor ist im Vorfeld zu prüfen.

LAGERBEDINGUNGEN

Mindestens 9 Monate im Original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von 5 °C bis 30 °C lagerfähig. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost und Verunreinigungen schützen. Betontrennmittel sind nicht mit anderen Betontrennmitteln oder Substanzen mischbar!

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern.

TECHNISCHE DATEN

FARBE		milchig, weiß
FORM		flüssig
DICHTE		ca. 0,990 g/cm ³
GERUCH		mild, neutral
DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH	je nach Anwendung und Schalungsart	1 Liter für 80 - 100 m ²
WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE (WGK)		1 (schwach wassergefährdend)
GISCODE		BTM01

ARTIKELNUMMER	EINHEIT	VPE
B103021217701	lt	1.000 lt IBC
B103021217711	lt	200 lt Fass
B103021217732	lt	25 lt Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 10.04.2026**

